PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-179323

(43)Date of publication of application: 23.07.1988

(51)Int.CI.

G02F 1/13 GO2F 1/133

(21)Application number: 62-010596

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

20.01.1987

(72)Inventor: OSHIMA NOBUMASA


HISAMITSU SHINJI KOMON HIRONOBU


(54) PRODUCTION OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To easily prepare a liquid crystal display element which has a liquid crystal having good reproducibility uniformly without allowing air bubbles to remain in the liquid crystal by placing the accurately weighed liquid crystal to a required shape on the inside of a sealing agent of one substrate and diffusing the liquid crystal by an opposite substrate.

CONSTITUTION: A required amt. of the accurately weighed liquid crystal 3 is dropped to approximately the same shape as the inside shape of the sealing agent 4 on the inside of the sealing agent 4 of the glass substrate 2. The liquid crystal 3 is uniformly diffused to the inside of the sealing agent 4 without allowing the air bubbles to remain therein and without flowing over the agent 4 when the opposite glass substrate 2' is superposed on the above-mentioned substrate so as to contact the front surface of the agent 4. The liquid crystal display element which has the liquid crystal having the good reproducibility uniformly without allowing the air bubbles to remain therein is easily prepd. when the agent 4 is cured after pressure reduction and compression bonding.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

19日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63 - 179323

Mint Cl.

織別記号

庁内整理番号

@公開 昭和63年(1988) 7月23日

G 02 F 1/13

1/133

101 3 2 2

7610-2H 7370-2H

発明の数 1 客査請求 未請求 (全4頁)

液晶表示素子の製造法 4 発明の名称

> 和特 顧 昭62-10596

顧 昭62(1987)1月20日 **愛出**

明 者. 仍発 大 品 明 者 砂発 光 信 Œ 伸

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器產業株式会社内

②発

官

大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器産業株式会社内

仍出 顯 松下電器產業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地

人 *T*Y05 弁理士 中尾 敏男

外1名

1、発明の名称

液晶表示素子の製造法

- 2、特許請求の範囲
 - (1) 一方の基板上に設けたシール剤の内偏に、精 秤した所要量の液晶を軟せ、との液晶が拡散し て周辺のシール預鑑面に到達するまでに、対向 する他方の基板がシール剤上面に接するように 重ね合せ、減圧,圧強したのち、シール剤を固 化することを特徴とする液晶表示素子の製造法。
 - ② 基板上に載せた液晶が拡散し、シール剤の各 辺内側面に到達する所要時間が同じになるよう に液晶を分布、調下することを特徴とする特許 請求の範囲第1項記載の液晶表示素子の製造法。
 - (3) シール剤と小形相似形をなす多数点状集合体 として、波晶を定量器下することを特徴とする 特許請求の範囲第1項記載の液晶表示業子の製 造法。
 - (4) 所要量を精押した液晶をシール剤に対して小 形相似形になるように基板上にシール剤よりや

や厚く塗布するととを特徴とする特許請求の範 囲第1項に記載の液晶表示素子の製造法。

- ⑤ スペーサを内在させたシール剤を用いたこと を特徴とする特許請求の範囲第1項記載の液晶 表示書子の製造法。
- (6) シール剤として両面に接着剤層を有する一定 厚さのフィルムを用いたことを特徴とする特許 請求の範囲第1項配成の液晶表示素子の製造法。
- 3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は液晶表示素子の製造法に関するもので ある。

従来の技術

放品表示素子は、一般に第4回に構成断面図を 示すよりに、パターン状造明電極1 11をそれぞ れの表面に有する2枚のガラス基板2.2′を相対 向させ、その間に液晶3を介在させて周辺部をシ ール剤4で固着し、その両表面に偏光板ち。5を 設け、また反射形の場合にはさらに一方の外側に アルミなどの反射層のを形成して構成している。

特開昭63-179323(2)

ここで、2枚のガラス基板2、2/間に液晶3を介在させる方法として、一般には第6図の斜視図に示すように、一方のガラス基板2の上に一端に液晶注入口4/を設けたシール剤4を設けて対向する他方のガラス基板2/を貼合せ、液晶注入口4/から液晶3を注入したのち、接着剤などで封口し、所要の大きさの個片に切断分割する方法が用いられている(以下注入法という)。

また、注入口を設けないシール剤を形成したの ち、その中央部に必要量の液晶3を満下し対向す るガラス基板 2'を貼合せて固着する方法も提案さ れているが、生産技術上の難点が多く、この方法 は実用化されていない(以下滴下法という)。

発明が解決しようとする問題点

注入法は、一般に注入口を液晶瘤めの液晶に接触させた状態で減圧・加圧することによって注入するため、高値な液晶を注入所要量の数倍浪費し、しかも全体の寸法形状が大型化すると、数 μm という海い間隔の大面積に注入するのに極めて長時間を要し、生産効率の点でも難点が多い。また注

本発明はこのように気泡が残らず均一に再現性よく製造できるようにし、現在主に用いられている住人法よりも簡潔な商下法を実現可能にするための製造法を提供するものである。

問題点を解決するための手段

この問題点を解決するために本発明は、一方の 基板上に設けたシール剤の内側に、精秤した所要 量の液晶を疎せ、この液晶が拡散して周辺のシー ル剤場面に到達するまでに、対向する他方の基板 がシール剤上面に接するように重ね合せ、減圧, 圧着したのち、シール剤を固化するものである。

本発明においては、接着剤などよりなるシール 剤を基板上に所要厚さに印刷し、その内部に封入 すべき量を精呼した液晶をおき、その上に対向基 板を越せたとき、押されて拡がった液晶がシール 剤の上面についたり、シール外に強れ出たりしな いことが必要である。もしこのような状態になる とシール接着剤の基板に対する接着が不十分になり 類性を扱う。そこで拡がる液晶がシール剤の内側 入口を封口するにあたり、付着した液晶を十分に 南はせれば封口接着力が不十分になり、荷状し過 ぎると気泡が生じ易いなど生産技術上種々の細か い管理が必要であった。

これらの問題点を解決する一手段として、商下 法が考えられ種々の提案がなされている。ところ が、この方法では周辺部に接着剤などによるシー ル剤層を形成し、その内部に必要量の液晶を入れ て圧着硬化するのであるが、との場合両基板の間 羅が数 μ m の薄さてあるため、例えば 200×300 減の大きさでも液晶の必要量は数百甲程度の微量 を精秤しなければならない。そしてシール剤厚さ のばらつきなどで間隔が僅かに変動しても気泡が 残り易く、また液晶の拡がり具合の強かの差によ っても気泡が残ったり残らなかったりする。また 中央部に滴下した液晶が皮紋状に均一に拡がるよ うに対向する基板を圧着する場合に、液晶がシー ル剤を越えて接着面を汚したり、はみ出したり、 気泡が残ったりしないように再現性よく製造する ことが難しく、奥用されていたかった。

面に接する以前に、シール剤上面と重ね合せる対 同番板の下面が接することが必要条件である。そ こで鉱がる速さが早過ぎないように、液晶の高さ がシール剤の厚さより僅かに高い状態で貼合せる のが有効である。

次のポイントは押出されて拡がった液晶がシール剤の内側面の各部分に対して程度問時に到達するようにすることであり、このようにして真空または減圧で、加圧貼合せば気泡の残る可能性を大いに低減できる。これらを具体化する方法として、上下基板相互の位置を合せ平行を保ちながらシール剤の上面に対向基板の下面が接してから、拡がった液晶がシール剤とほぼ相似を形状に所要量の液晶を置けばよい。さらに気泡が残り離くするためにシール剤の各内側コーナー部分は直角でえく曲面にすることも有効である。

一般にシール剤の形状は長方形であるので、シール剤内側面から等寸法を隔てて長方形になるよ うに精秤した液晶を設ける方法として、細いパイ ブから点状に商下し、その点が拡散した集合体として長方形になるようにする方法や、シール剤の厚さよりもやや厚く、スクリーン法やプレード法などによってその形状に精秤した所要量のはよい。登着する方法など実用上便利なものを選べばよい。またシール剤として接着剤を印刷して、両面に接着剤腫を設けた一定厚さことで用いるシール剤には、液晶パネルの対向電極関を増化一に規制するためにカーで、またが、これを関するためによい、また、で、これを含じたものを用いるとともできるし、また液晶中にスペーサを内在させたり、従来公知の高極に介在させたものを用いるとともできるし、また液晶中にスペーサを内在させたり、従来公知の同一効果が得られる。

作用

この構成により、液晶がシール剤と基板の接着 面を汚染したり、磁れ出たりすることなく、しか も内部に気泡が残存することなしにこれまで実用 上離点の多かった滴下法を実用可能にすることが できる。

種々の技術的改善を加えることが可能であるが、 従来のように中央部に無らして圧着する方式では、 第3図 ▲ のように放放状に拡がり、その形状も不 規則でコーナー部分の充満状況がその都度異なる ために同一条件で放圧圧着すると気泡が残り不良 率が高くなる。これに対して本発明によると、 3図 B のようにほぼ同一状態が保たれつつ関まで 充場されるので、気泡が残る恐れが少なく、高い 歩留で満下法を実用化できる。

(宝施例2)

実施例1のシール接着剤をスクリーン印刷する 代りに両面に接着剤閥を設けた 6 μ = 厚のポリエ ステルフイルムを、シール剤と同一形状に切抜い たものをシール兼スペーサとして用いた。この場 合も同様の効果が得られた。

発明の効果

以上説明したように、本発明によれば、液晶が シール剤の接着面を汚染したり、シール剤の外に 溢れたりせず、しかも気泡が残ることなく、高歩 電りで製造が可能である。

奥施例

以下、本発明の具体的な実施例を説明する。(実施例1)

第1図4、Bだ示すように200×300× 1_1(816)のパターン状張明包復1を形成したガラ ス基板2の上に、180×80(mm),幅1mmで、 しかも8μ ■ 径のスペーサを混入内在させた紫外 線硬化型樹脂接着剤によるシール剤4を8.5gm 厚にスクリーン印刷し、その内部に精PPしたO.8 町の液晶3をシール剤4内側面より5軸以内の位 盤におさまるように減下し、その状態で対向する ガラス基板 21を両基板の平行を保ちつつ位置合せ を行って重ねる。次にとれを真空または滅圧状態 にしながら圧着して雲外線を照射してシール刻4 を硬化する。との場合、液晶3の量は希望する間 酸に応じて決められるが、さらにとの精変を向上 するために第2図Bのように精秤して点状に順次 または一時に滴下し、その拡散によって第2図A のようにする方法も有効である。均一でしかも気 泡が残らないようにするためにこの滴下の方法は

との結果、従来一般に用いられている往入法に 比較して、

- ① 注入封口の工程が不要になり製造工程解談による生産の合理化、リードダイムの短縮が可能となる、
- ② 液晶注入時の周辺に附着するロスが大幅に低 波し、コストダウンを図れる、
- ③ 注入所要時間も大幅に短縮できる、 などの多くの効果が得られる。とれらは一般の品 極でも有効であるが、今後一層の器要拡大が予想 される大型、高精度の液晶表示素子の製造にかい てさらに効果を発揮するもので、その工業的価値 は大である。

4、図面の簡単な説明

第1図4、Bは本発明の一実施例による液晶表示案子の製造法を示す射視図かよび要部断面図、 第2図4、Bは同製造法の要部工程を示す平面図、 第3図4、Bは本発明の効果を説明するための説 明図、第4図は一般の被晶表示案子の断面図、第 5図は従来の製造法を説明するための低略図であ

特開昭63-179323(4)

る。 1 , 1'……透明電極、2 , 2'……ガラス基板、

3……液晶、4……シール剤。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

1. / ·-- 透明 電極 2. 2 ·-- ガラス基板 3 --- 液晶 4 ·-- シ-ル利

